

### Produktbeschreibung

Thermobound TB 160 easy ist eine Werk trockenmischung zur Herstellung einer gebundenen EPS-Schüttung.

Zulassung: DIBT Berlin, Z-23.11-2060

### Techn. Daten

Bezeichnung	Thermobound TB 160 easy
TB Sackware	1 Sack
Rohdichte	ca. 160 kg/m <sup>3</sup>
Füllgewicht	15 kg
Füllvolumen / Ergiebigkeit	100 Liter
Druckspannung	0,1 N/mm <sup>2</sup> / 100 kPa
Wasserzugabe:	5 - 7 Liter
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,054 W/mK
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,06 W/mK
Dampfdiffusion	$\mu = 2$
Brandverhalten	nicht brennbar A 2



### Mischgeräte


- 1 kleine Mengen Wasserdosierer + Quirl
- 2 mittlere Mengen TB-Mix 100
- 3 große Mengen Estrichpumpe

### Verpackungseinheiten

- 1 Sack 100 Liter
- 1 Palette 15 Sack (= 1,5 m<sup>3</sup>)
- 1 LKW-Zug 68 Paletten (= 102 m<sup>3</sup>)

### Anwendungsbeispiele

- unebene Böden / Böden mit Rohren und Installationen
- Unterbau für Estriche
- Gewölbe, Gefälle
- Holzbalkendecken
- Wandverfüllung
- Schwimmbadhinterfüllung



## EPS Leichtbeton<sup>GmbH</sup>®

10.-Oktober-Straße 12, 9560 Feldkirchen, Österreich

T: +43 4276 615 16

E: office@eps-leichtbeton.com

www.thermobound.com