



ISO 9001 : 2008



Produkteigenschaften:

Verarbeitungsfertiger Buntsteinputz mit farblich abgestimmten Strukturkorn aus Marmor. Er ist haft- und stoßfest, wetter- und scheuerbeständig, wasserdampfdurchlässig, strapazier- und reinigungsfähig, lichtbeständig und leicht verarbeitbar.

Anwendungsbereich:

BRONK Buntsteinputz ist zur Handverarbeitung für dekorative Oberflächen im Innen- und Außenbereich für ebene Untergründe geeignet. Seine Einsatzgebiete sind auf Grund der hohen Qualität sehr vielfältig, z.B. als Sockelputz, für Wandbeschichtungen in Treppenhäusern und Ausstellungsräumen, zur Veredelung von Geschäftsräumen und auch als Steinteppich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen, wie z.B. Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen sowie sonstigen dem Verbund störenden Zwischenschichten sein. Ungeeignete und nicht intakte Beschichtungen entfernen. Flächen die mit Pilz oder Algen befallen sind, müssen gründlich gereinigt und mit einem Universal-Fungizid behandelt werden.

Neue Grundputze mindestens 2-4 Wochen durchhärten lassen. Armierungsschichten nach einer Abbinde- und Austrocknungszeit von mindestens 3 Tagen. Eine Hinterfeuchtung des Buntsteinputzes muß ausgeschlossen sein.

Generell muß der Untergrund mit einer Putzgrundierung vorgestrichen werden. Hierbei sollte für helle Farben eine helle Grundierung und für dunkle Farben eine dunkle Grundierung verwendet werden. Diese muß min. 24 Stunden trocknen.

Buntsteinputz

Mosaikputz, Natursteinputz

- wetter- und scheuerbeständig
- haft- und stoßfest
- wasserdampfdurchlässig
- leichte Verarbeitung
- Strukturkorn aus Marmor

**Auch als Steinteppich zu verwenden
(Oberfläche muß nur noch mit einem
Speziallack versiegelt werden).**

Stark saugenden Putz, Beton etc. zuerst mit BRONK Tiefengrund LF grundieren. Mindestens 3-5 Stunden trocknen lassen. Bei Beton oder ähnlichen Flächen eine dünne Armierungsschicht auftragen. Diese mindestens 2Tage trocknen lassen. Anschließend erfolgt wie vorher beschrieben eine Beschichtung mit Putzgrund.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung den Buntsteinputz mit einem Rührgerät gut aufrühren. Den Putz mit einer rostfreien Edelstahlkelle auftragen und anschließend auf Kornstärke abziehen und glätten. Dabei ist auf gleichmäßigen Materialauftrag zu achten. Zur Vermeidung von Ansätzen den Buntsteinputz nass in nass verarbeiten. Während und nach der Verarbeitung darf die Umgebungstemp. und Untergrundtemp. nicht unter +5°C und über +30°C liegen. Nicht bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind und unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Trocknung:

Bei einer Temperatur von +20°C und 65% relativer Luftfeuchte ist der Buntsteinputz nach ca. 24 - 48 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet nach ca. 3-5 Tagen.

Verbrauch:

Kornstärke ca. 1,6 mm, ca. 4,0 - 4,5 kg/m²

Hinweise:

Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Kühl und frostfrei lagern. Wassergefährdungsklasse : WGK 1



BRONK Handelsgesellschaft mbH, Auf dem Knuf 14a, 59073 Hamm/Westf.
Tel: 02381-5445904, Fax: 02381-5449543, Web: www.bronk-handel.de

Inhalt 15 kg

